

## 产品数据一览表

### ZP7906

#### 产品描述

ZP7906 是深圳市族兴实业有限公司研制生产的树脂混合成型的条状铝颜料。具有以下品质特点：

- 不含溶剂，避免溶剂兼容性问题
- 无粉尘，易于使用，储存安全，对设备和人身无污染
- 非浮型、银元状铝微粒、细粒径
- 不易氧化变暗，无溶剂挥发变干问题，储存周期长

#### 典型应用

- 适用于溶剂型系统。
- 应用于涂料、油墨等。

#### 技术参数

| 特性参数                          | 数值范围     |
|-------------------------------|----------|
| 物理形态                          | 条状       |
| 铝含量 (%)                       | 78 - 82  |
| 载体                            | 树脂       |
| 筛网分析, 325 目, < 45 $\mu$ m (%) | 99 - 100 |
| 平均粒径 ( $\mu$ m)               | 6        |
| 比重 (g/cm <sup>3</sup> )       | 1.2      |

#### 操作指引

使用时可以用 1 比 1 到 1.5 比 1 的“溶剂颜料比”进行预浸，时间约 30 分钟到 8 小时不等。同时可施加慢速搅拌以获得均匀的粘稠浆体。之后在慢速搅拌的同时再分次添加树脂。该铝颜料包含可锻展的外有包覆物的韧性铝薄片，过高的酸值(以低于 15 为宜)及过久的连续加工和高速搅拌会破坏其表面的包覆物及其本身的完整性，从而导致颜料变暗，出现粗粒等不良现象。

#### 安全储存

本产品应密封保存在原始包装容器中，且使其处于温度介于 15 到 35 摄氏度的干燥室内环境。避免产品接触到阳光直射、雨淋和高湿度空气。经过长期保存的产品，使用前应重新检测。

欲获得更多信息或样品，或者定制满足您独特要求的产品，请与公司总部联系。

基于目前的研究状况和认识水平，本档提供的信息和建议被认为已做到尽可能准确。然而，从法律意义上讲，在此并不提供准确性的保证，也不提供适用于某一用途的保证。对于某一用途的适用性最终取决于购买者对本文中产品的自行测试结果。我们保留更改本文中信息的权利，特别是那些反映技术进步的更改。

公司总部：中国广东省深圳市宝安区西乡黄麻布村工业区

Head office: Huang-Ma-Bu Village Industrial Zone, Xi-Xiang, Bao-An, Shenzhen, China

Tel: +86-755-27484154, 27484648 (en) Fax: +86-755-27483457, 27484648 E-Mail: info@szzuxing.com

www.szzuxing.com