



## 产品数据一览表

银白浆  
ZX8088

### 产品描述

ZX8088 是普通非浮型银白浆。该产品具有以下品质特点：

- 非浮型、鳞片状铝微粒、细粒径
- 银白色金属效果
- 遮盖力优秀

### 典型应用

- 适用于溶剂型系统
- 广泛应用于普通工业漆、卷材涂料、船舶漆、防锈涂料等。

### 技术参数

特性参数	数值范围
物理形态	膏状
不挥发物含量 (%)	58 - 62
溶剂	矿物油
筛网分析, 325 目, < 45 $\mu$ m (%)	99 - 100
平均粒径 ( $\mu$ m)	9
比重 (g/cm <sup>3</sup> )	1.5

### 操作指引

铝银浆是一种可锻展的外有包覆物的韧性薄片，过高的酸值（以低于 15 为宜）及过久的连续加工和高速搅拌会破坏其表面的包覆物及其本身的完整性，从而导致涂料变黑、遮盖力降低、漆膜上出现粗粒等不良现象。因此，建议采用分散工艺把适量的有机溶剂加入到铝银浆中缓慢搅拌，得到厚乳状的浆。当此浆均匀一致时，方可将其加入基料中制成涂料。避免长时间使用大剪切力的高速搅拌设备。

### 安全储存

本产品应密封保存在原始包装容器中，且使其处于温度介于 15 到 35 摄氏度的干燥室内环境。避免产品接触到阳光直射、雨淋和高湿度空气。经过长期保存的产品，使用前应重新检测。

欲获得更多信息或样品，或者定制满足您独特要求的产品，请与当地销售处或公司总部联系。

基于目前的研究状况和认识水平，本档提供的信息和建议被认为已做到尽可能准确。然而，从法律意义上讲，在此并不提供准确性的保证，也不提供适用于某一用途的保证。对于某一用途的适用性最终取决于购买者对本文中产品的自行测试结果。我们保留更改本文中信息的权利，特别是那些反映技术进步的更改。

公司总部：中国湖南省长沙市金洲新区金水东路 68 号

Headquarter: No. 68, Jinshui Road East, Jinzhou Development Zone, Changsha, Hunan Province, China

Tel: +86-731-82975566, Fax: +86-731-82975559, E-Mail: info@szzuxing.com

For English, please contact our Shenzhen office.

Shenzhen office: Huang Ma Bu Industrial Zone, Xi Xiang, Bao An District, Shenzhen, China

Tel & Fax: +86-755-27484648, E-Mail: info@szzuxing.com

www.szzuxing.com